

Top-Acryl SECURE

- Artikel-Nr.:** 6400 **Top-Acryl SECURE**
6499 als Spray
- Werkstoff:** 1K-Acrylharz, licht- und wetterbeständig pigmentiert.
- Einsatzgebiet:** Sicherheitsfarbe zur unsichtbaren Markierung von Objekten zwecks Diebstahlschutz.
- Eigenschaften:** **PHARMOL: Top-Acryl SECURE** trocknet rasant an und hinterlässt einen fast unsichtbaren Film, der unter UV-Licht leuchtet. Die trockene Beschichtung ist hart, kratzfest und licht- und wetterbeständig. Die Beschichtung haftet ausgezeichnet auf Zink, Alu, Stahl und bereits beschichtete Oberflächen. Somit eignet sich unser Produkt ideal um Gerüste, Baumaschinen, Werkzeuge, etc. unsichtbar zu markieren und im Fall eines Diebstahls auffindig zu machen.
- Anwendung:**
- Vorbehandlung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Staub, Öl, Fett, Silikon sowie anderen, den Verbund und die Haftung störenden Rückständen sein. Korrosionsprodukte sind grundsätzlich mechanisch, soweit als möglich, idealerweise bis zum intakten Untergrund, zu entfernen.
- Deck-
beschichtung:** Wir empfehlen 1 - 2 Schichten **PHARMOL: Top Acryl SECURE** mit einer Trockenfilmdicke (TFD) von 60 - 80 µm aufzutragen.

Technisches Merkblatt



Technische Daten:

Lieferform:	Spray	
Gebindegrößen:	400 ml	
Spez. Gewicht:	ca. 1,0 kg / ltr.	
Mischungsverhältnis:	---	
Verdünnung:	---	
Verarbeitung:	nur als Spray	
Empfohlene Schichtdicke:	ca. 40 - 80 µm Trockenfilm Gesamtschichtdicke ca. 40 - 60 µm Trockenfilm pro Arbeitsgang	
Ergiebigkeit:	ca. 1 m ² pro Spraydose	
Topfzeit (20° C):	---	
Trocknung (20 °C; 50 µm TFD):	staubtrocken:	ca. 10 Min.
	griffest:	ca. 30 Min.
	transportfähig:	ca. 2 Std.
	durchgetrocknet:	ca. 6 Std.
Überlackierbarkeit:	mit sich selbst nach ca. 10 Minuten	
Farbton:	transparent bei Tageslicht farbig bei UV-Licht	
Glanzgrad:	halbmatt	
Temperaturbeständigkeit:	ca. 90° C trocken (kurzzeitiger Maximalwert)	
Flammpunkt:	> 26° C; All	
Artikel-Nr.:	PHARMOL: Top-Acryl SECURE	6400 6499 als Spray

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de